

TECHNICKÝ KARTA

STŘEŠNÍ MEMBRÁNA

STROTEX-Q SUPREME TAPE



STROTEX-Q SUPREME TAPE je vysoce paropropustná čtyřvrstvá střešní membrána navržená jako předkrycí vrstva pro vnější střešní krytinu. Membrána **STROTEX-Q SUPREME TAPE** je zcela vodotěsná, chrání tepelnou izolaci zvenčí před deštěm nebo sněhem a je také vynikajícím větruodolným materiálem pro stěny budov v rámových a skeletových konstrukcích, stejně jako ve srubových domech, konstrukcích bytových domů a průmyslových halách.

Výrobek lze použít ve všech větraných i nevětraných střechách, pod různými střešními krytinami (např. keramické tašky, betonové tašky, kovové tašky atd.). Mechanická odolnost membrány umožňuje její použití jako předkrycí vrstvy pro vnější střešní krytinu střech s plným bedněním. Membrána je vybavena lepicím pásem pro snadnou instalaci na střechu.

Vlastnost		Výzkumný standard	Jednotka měření	Deklarovanou hodnotu
Rozměry	šířka*	EN 1848-2	m	1,5 ± 0,5%
	délka role*		m	50 (-0/+2%)
Plošná hmotnost		EN 1849-2	g/m ²	170 ± 15%
Reakce na oheň		EN ISO 11925-2	-	třída E
Odolnost proti pronikání vody		EN 1928	-	třída W1
Odolnost proti pronikání vody po umělém stárnutí		EN 1296 EN 1928	-	třída W1
Odolnost proti protrhávání	podélně	EN 12310-1	N	170 (+60;-60)
	příčně		N	180 (+60;-60)
Pevnost v tahu	podélně	EN 12311-1	N/50mm	270 (+60;-60)
	příčně		N/50mm	140 (+35;-35)
Tažnost	podélně		%	100 (+40;-40)
	příčně		%	150 (+50;-50)
Pevnost v tahu po umělém stárnutí	podélně	EN 1296 EN 1297 EN 12311-1	N/50mm	190 (+50;-50)
	příčně		N/50mm	110 (+40;-40)
Vydłużenie po umělém stárnutí	podélně		%	80 (+30;-30)
	příčně		%	120 (+50;-50)
Propustnost vodní páry (S _d)		EN ISO 12572	m	0,02 (+0,04;-0,01)
Aplikační teplotní rozsah		-----	°C	-30 ÷ 80
Nebezpečné látky		-----		NPD

* nebo dle dohody s klientem

Membrána by měla být chráněna před přímým UV zářením do jednoho měsíce od instalace a proti účinkům rozptýleného záření - maximálně do 3 měsíců instalací tepelné izolace zevnitř.

Produkt není odolný vůči ropným derivátům (např. ropě, benzínu atd.)